



Produkte

	Ziegeldaten		Planziegel		Blockziegel		
	Steindruck- festigkeit fb ⁻ N/mm²	Mauer- stein- gruppe	Dryfix PU-Kleber N _{Rd} to/lfm	DBM M10 N _{Rd} to/lfm	TM M5ww N+F N _{Rd} to/lfm	M5 N+F N _{Rd} to/lfm	M10 N+F N _{Rd} to/lfm
Porotherm 50 W.i Plan	10	-	64	77			
Porotherm 50 W.i Objekt Plan	11	-	70	85			
Porotherm 50 H.i Plan	8	3	38	46	30	61	72
Porotherm 50 Plan	7,5	3	36	44	29	58	69
Porotherm 44 W.i Plan	10	-	56	68			
Porotherm 44 W.i Objekt Plan	12,5	-	68	82			
Porotherm 38 W.i Plan	10	-	48	59			
Porotherm 38 W.i Objekt Plan	12,5	-	59	70			
Porotherm 38 H.i Plan	7,5	3	27	33			
Porotherm 38 Plan	10	2	47	57	26	49	58
Porotherm 32 W.i Objekt Plan	12,5	-	48	58			
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan	12,5	-	36	44			
Porotherm 25-38 Plan	12,5	2	33	40	19	35	42
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan	15	2	37	45		45	54
Porotherm 25 SSZ HD	20	1				60	71
Porotherm 25 Objekt Süd	20	2				55	65
Porotherm 25-50 SBZ Plan (C16/20)	12,5	1	51	69			
Porotherm 20-40 SBZ Plan (C20/25)	12,5	1	38	54			
Porotherm 20-40 W.i Objekt Plan	10	-	24	28			
Porotherm 20-50 Plan	10	2	21	25	14	26	31
Porotherm 20-40 Objekt Plan	15	2	28	33		33	40

LEGENDE

Ziegel mit Mineralwollefüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

für alle Verarbeitungen geeignet

für alle Verarbeitungen geeignet

Ziegel mit Mineralwollefüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

nur als Planziegel geeignet

für alle Verarbeitungen geeignet

Ziegel mit Mineralwollefüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

für alle Verarbeitungen geeignet

für alle Verarbeitungen geeignet

Ziegel nur mit Mauermörtel

Ziegel nur mit Mauermörtel

Ziegel mit Betonfüllung

Ziegel mit Betonfüllung

Ziegel mit Mineralwollefüllung

für alle Verarbeitungen geeignet

für alle Verarbeitungen geeignet